

VERIFICATION OF TRANSLATION

RE: INTERNATIONAL APPLICATION NO. PCT/DE99/01505

I, Sabine .Whaley, Auweg 26a, 85748 Garching, Germany, am the translator
of Patent Application No. PCT/DE99/01505
and I state that the following is a true translation to the best of my knowledge
and belief.

(Signature of Translator)



(Dated)

November 15, 2000

526 Rec'd PCT/DE 17 NOV 2000

Alkydharzemulsionen und deren Anwendungen

Die Erfindung betrifft ein Zwei-Komponenten-Wasserlacksystem und ein Verfahren zu ihrer Herstellung.

Bei herkömmlichen wäßrigen 2-Komponenten-Polyurethanlacken bildet sich aus der Nebenreaktion des Isocyanates mit Wasser CO_2 , welches zu unerwünschter Blasenbildung in der Lack-schicht führt. Nach dem derzeitigen Stand der Technik lassen sich mit derartigen Systemen je nach Grad der Pigmentierung und den Trocknungsbedingungen Schichtdicken von maximal 60 - 80 μm prozeßsicher herstellen. Dagegen zeichnet sich das erfindungsgemäße Zwei-Komponenten-Wasserlacksystem besonders durch eine geringe Blasenempfindlichkeit aus. Dadurch lassen sich Schichtdicken von mindestens 120 μm , meistens sogar von mindestens 150 μm ohne unerwünschte Blasenbildung erzielen.

Wasserverdünnbare Lacke haben aufgrund ökologischer Probleme und dem damit verbundenen Zwang zur Reduzierung von Lösungs-mittelemissionen weite Verbreitung gefunden und haben in

1 vielen Bereichen die lösungsmittelhaltigen Anstriche und Beschichtungen ersetzt.

5 In Bereichen mit höchsten Anforderungen an Wetterbeständigkeit, Korrosionsschutz und Chemikalienbeständigkeit haben sich wäßrige Zwei-Komponenten-Polyurethansysteme seit Jahren bestens bewährt. Diese Zwei-Komponenten-Systeme bestehen aus einer Polyolkomponente und einer Isocyanatkomponente, die erst kurz vor der Verarbeitung gemischt werden. Als Isocyanatkomponenten werden üblicherweise oligomere Polyisocyanate 10 z.B. auf der Basis von Hexamethylen-diisocyanat und Isophorondiisocyanat eingesetzt. Als Polyolkomponente werden hauptsächlich hydroxyfunktionelle Polyacrylat-Primär- und Sekundärdispersionen, wasserlösliche oder wasseremulgierbare Polyester und hydroxyfunktionelle Polyurethandispersionen 15 eingesetzt.

20 Diese Lacksysteme werden mehr und mehr z.B. in der Fahrzeuglackierung und in der Kunststoff- und Möbellackierung eingesetzt. Einer weiteren Verbreitung stand bisher in vielen Fällen das Problem mangelnder Prozeßsicherheit entgegen. Insbesondere bei hohen Schichtdicken und ungünstigen klimatischen Bedingungen, wie z.B. hoher Luftfeuchtigkeit, tritt bei der Trocknung starke Blasenbildung durch CO₂-Entwicklung aus der Nebenreaktion des Isocyanates mit Wasser 25 auf.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Zwei-Komponenten-Wasserlacksystem zur Verfügung zu stellen, das eine 30 geringe Neigung zur Blasenbildung aufweist und das geeignet ist blasenfreie Lackschichten mit einer Dicke von mindestens 120 µm, bevorzugt von mindestens 150 µm, herzustellen.

35 Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Zwei-Komponenten-Wasserlacksystem, das eine Isocyanatkomponente und eine wäßrige Emulsion eines hydroxyfunktionellen Alkydharzes umfaßt. Das hydroxyfunktionelle Alkydharz ist erhältlich aus einer Öl-

1 oder Fettsäurekomponente, einem mehrwertigen Alkohol, einem Polyetherpolyol mit einem Molekulargewicht von 400 bis 8000, einer einbasigen Carbonsäure und einer Dicarbonsäure bzw. deren Anhydrid.

5 Die erfindungsgemäßen Wasserlacke eignen sich für verschiedene Untergründe wie z.B. Kunststoff, Metall und Holz.

10 Weiterhin stellt die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen Zwei-Komponenten-Wasserlackssysteme zur Verfügung, umfassend

1. Bereitstellung einer Isocyanatkomponente,

2. Herstellung einer wäßrigen Emulsion eines hydroxyfunktionellen Alkydharzes umfassend

15 a) Umsetzung einer Öl- oder Fettsäurekomponente, eines mehrwertigen Alkohols, eines Polyetherpolyols mit einem Molekulargewicht von 400 bis 8000, einer einbasigen Carbonsäure und einer Dicarbonsäure bzw. deren Anhydrid zu einem hydroxyfunktionellen Alkydharz,

20 b) Neutralisation des Alkydharzes mit Ammoniak oder Aminen,

c) Emulgieren des Alkydharzes in Wasser.

25 Alkydharzemulsionen ähnlicher Form sind bereits prinzipiell beschrieben z.B. in der Patentschrift US-A-3,442,835, werden aber bisher ausschließlich als Bindemittel in luft- und ofentrocknenden Einkomponentenlacken eingesetzt. Einkomponenten- und Zwei-Komponentenlacke unterscheiden sich insbesondere im Qualitätsniveau wesentlich voneinander. Zweikomponenten-Polyurethanlackierungen sind sowohl in den mechanischen Eigenschaften, wie Elastizität und Härte, aber auch in den Beständigkeiten gegen Wetter, Lösungsmittel und Umwelteinflüsse den lufttrocknenden Einkomponentenlackierungen auf Alkydbasis deutlich überlegen (s. Farbe & Lack 2/98, 35 Seite 85).

1 Das erfindungsgemäße Alkydharz wird aus einer Öl- oder Fett-
säurekomponente, einem mehrwertigen Alkohol, einem Poly-
etherpolyol mit einem Molekulargewicht von 400 bis 8000,
5 einer einbasigen Carbonsäure und einer Dicarbonsäure bzw.
deren Anhydrid hergestellt.

Vorzugsweise enthält das Alkydharz 10 bis 70 Gew.-%, insbe-
sondere 15 bis 40 Gew.-% einer Öl- oder Fettsäurekomponente,
10 10 bis 35 Gew.-%, insbesondere 10 bis 30 Gew.-% eines mehr-
wertigen Alkohols mit 2 bis 6 Hydroxylgruppen, 3 bis 15
Gew.-%, insbesondere 3 bis 8 Gew.-% eines Polyetherpolyols
mit einem Molekulargewicht von 400 bis 8000, insbesondere
15 1000 bis 6000, 0 bis 25 Gew.-%, insbesondere 10 bis 20 Gew.-
% einer einbasigen Carbonsäure mit 6 bis 18 Kohlenstoffato-
men und 10 bis 35 Gew.-%, insbesondere 15 bis 30 Gew.-%
einer Dicarbonsäure mit 4 bis 10 Kohlenstoffatomen oder de-
ren Anhydrid. Gegebenenfalls kann bei der Herstellung des
hydroxyfunktionellen Alkydharzes bis zu 10 Gew.-% einer
20 mehrbasigen Carbonsäure, wie z.B. Trimellithsäure oder deren
Anhydrid vorhanden sein.

Als Öl- oder Fettsäurekomponente werden bevorzugt natürliche
Öle oder deren Fettsäuren, insbesondere nicht-trocknende Öle
25 oder deren Fettsäuren, die sich durch gute Wetterbeständig-
keit und geringe Vergilbungsneigung auszeichnen verwendet.
Die erfindungsgemäß verwendeten nicht-trocknenden Öle umfas-
sen alle natürlich vorkommenden Öle, die üblicherweise bei
der Herstellung von Alkydharzen verwendet werden. Der Aus-
druck "nicht-trocknendes Öl" bedeutet dabei ein Triglycerid
30 von Fettsäuren, die üblicherweise 10 bis 24 Kohlenstoffatome
pro Molekül besitzen und eine Jodzahl von <110 aufweisen.
Gemische sind von der Erfindung mitumfaßt.

Geeignete Öle schließen pflanzliche Öle, wie Aprikosen-
35 kernöl, Erdnußöl, Kapoköl, Kokosöl, Mandelöl, Olivenöl,
Palmöl, Rizinusöl ein. Bevorzugt ist Erdnußöl, Kokosöl,
Rizinusöl.

1

Die erfindungsgemäß verwendete Menge Öl kann von 10 bis 70 Gew.-%, vorzugsweise von 15 bis 40 Gew.-% des Endprodukts variieren.

5

10

Der Ausdruck Öle schließt auch Ester von Fettsäuren mit 10 bis 24 Kohlenstoffatomen mit Triolen, wie Trimethylolethan, Trimethylolpropan ein, wobei das Molverhältnis von Fettsäure zu Triol 3:1 beträgt. Gemäß der vorliegenden Erfindung können die Öle als solche oder als esterbildende Vorstufen, wie Fettsäuren und Triole eingesetzt werden, wobei der Ester in situ gebildet wird. Ferner können Gemische verschiedener Öle als Öl- oder Fettsäurekomponente eingesetzt werden.

15

20

25

30

35

Die einbasige Carbonsäure, die erfindungsgemäß verwendet wird, besitzt 6 bis 18 Kohlenstoffatome pro Molekül und schließt gesättigte aliphatische Säuren, gesättigte cycloaliphatische Säuren und aromatische Säuren ein. Typische Beispiele sind Isodecansäure, Isooctansäure, Cyclohexansäure, Cyclopentansäure, Benzoesäure, p-tert.-Butylbenzoesäure und langkettige Fettsäuren, abgeleitet von Stoffen, wie Kokosnußöl, Palmkernöl, Babassuöl und anderen auf dem Fachgebiet bekannten Fetten und Ölen. Ebenso können Gemische dieser Säuren verwendet werden. Vorzugsweise werden Benzoesäure und p-tert.-Butylbenzoesäure verwendet. Die Menge der erfindungsgemäß verwendeten Säuren beträgt etwa 0 bis etwa 25 Gew.-%, vorzugsweise etwa 10 bis etwa 20 Gew.-% des Alkydharzes. Gemische der einbasigen Carbonsäure sind von der Erfindung mitumfaßt.

Die erfindungsgemäß verwendeten Dicarbonsäuren oder ihre Anhydride besitzen 4 bis 10 Kohlenstoffatome pro Molekül und schließen aliphatische, cycloaliphatische und aromatische Dicarbonsäuren und ihre Anhydride ein. Beispiele für diese Säuren bzw. Anhydride sind Maleinsäure, Fumarsäure, Terephthalsäure, Isophthalsäure, Adipinsäure, Glutarsäure, Azelainsäure und Phthalsäure bzw. die Anhydride dieser Ver-

1 bindungen. Die Mengen, die erfindungsgemäß verwendet werden,
betragen etwa 10 bis etwa 35 Gew.-%, vorzugsweise etwa 15
bis etwa 30 Gew.-% des Alkydharzes. Besonders bevorzugt wer-
den Phthalsäure, Isophthalsäure und Adipinsäure als Dicar-
5 bonsäure bzw. Anhydrid verwendet. Gemische der Dicarbonsäure
sind erfindungsgemäß mitumfaßt.

Die erfindungsgemäß verwendeten mehrwertigen Alkohole besit-
zen wenigstens 2, jedoch nicht mehr als 6 Hydroxylgruppen
10 pro Molekül und 2 bis 8 Kohlenstoffatome. Beispiele dieser
mehrwertigen Alkohole schließen Ethylenglykol, Diethylengly-
kol, Glycerin, Trimethylolethan, Trimethylolpropan, Pen-
taerythrit, Dipentaerythrit, Sorbitol, Mannitol und ähnliche
mehrwertige Alkohole, die zur Herstellung von Alkydharzen
15 verwendet werden können, ein. Gemische dieser mehrwertigen
Alkohole können verwendet werden. Besonders bevorzugte mehr-
wertige Alkohole sind Glycerin, Pentaerythrit und Trimethy-
lolpropan. Gemische mehrwertiger Alkohole liegen im Rahmen
der Erfindung.

20 Zur besseren Emulgierbarkeit werden in das Alkydharz etwa 3
bis etwa 15 Gew.-%, vorzugsweise etwa 3 bis etwa 8 Gew.-%
Polyetherpolyole, wie Polyethylenglykol, Polypropylenglykol
oder Polytetrahydrofuran einkondensiert. Vorzugsweise besit-
25 zen die erfindungsgemäß verwendeten Polyoxyethylenglykole
eine lange Kette wiederkehrender Oxyethyleneinheiten mit
einer Hydroxylgruppe an jedem Ende der Kette. Das bevorzugte
mittlere Molekulargewicht der verwendeten Polyglykole be-
trägt etwa 400 bis etwa 8000, vorzugsweise etwa 1000 bis
30 etwa 6000. Gemische von Polyetherpolyolen sind erfindungsge-
mäß mitumfaßt.

Wie in der Alkydharzchemie üblich, kann das Alkydharz nach
dem Einstufen- oder Zweistufenverfahren hergestellt werden.

35 Beim Einstufenverfahren werden Öl- oder Fettsäurekomponente,
Monocarbonsäure, mehrwertige Carbonsäure, bzw. das Anhydrid

1 mit den Polyalkoholen und dem Polyetheralkohol bei Temperaturen von 180 bis 260°C so lange verestert, bis eine Säurezahl von 3 bis 80 KOH/g, bevorzugt von 8 bis 20 KOH/g, erreicht ist.

5 Beim Zweistufenverfahren geht man üblicherweise vom natürlich vorkommenden Öl aus und setzt dieses bei Temperaturen von 180 bis 260°C mit Polyalkoholen, um bis der gewünschte Umesterungsgrad erreicht ist. In der zweiten Stufe wird unter Wasserabspaltung dieses Reaktionsprodukt mit den Mono-
10 und Polycarbonsäuren sowie dem Polyetheralkohol bei 200°C bis 260°C verestert, bis eine Säurezahl von 3 bis 80 mg KOH/g, bevorzugt von 8 bis 20 KOH/g, erreicht ist. Die Säurezahl kann nach einem Verfahren gemäß DIN 53402 ermittelt
15 werden.

Für den Fall, daß die Öl- oder Fettsäurekomponente in situ aus Vorstufen, z.B. Fettsäure und Triol, gebildet wird, ist ein Einstufenverfahren bevorzugt.

20 Vorzugsweise liegt der Hydroxylgehalt des erfindungsgemäßen Alkydharzes bei 1 bis 8 Gew.-% bezogen auf das Alkydharz. Harze mit niedrigem Hydroxylgehalt benötigen geringere Mengen des teuren Isocyanates zur Härtung, während Harze mit
25 höherem Hydroxylgehalt höhere Isocyanatmengen benötigen, sich aber durch höhere Chemikalienbeständigkeit auszeichnen. Der Hydroxylgehalt kann, wie auf dem Fachgebiet üblich, durch Umsetzung mit Essigsäureanhydrid bestimmt werden.

30 Zur Erhöhung des Ausgangs-Molekulargewichts und zur Verbesserung der physikalischen Trocknung bzw. zur schnelleren Antrocknung kann das Alkydharz mit Isocyanaten vorvernetzt werden. Bei der Modifizierung des hydroxyfunktionellen Alkydharzes mit Isocyanat sollen jedoch nicht mehr als 30 %
35 der verfügbaren Hydroxylgruppen umgesetzt werden.

1 Zur Modifizierung des hydroxyfunktionellen Alkydharzes durch
Vorvernetzung mit Isocyanat können Mono-, Di- oder Tri-
isocyanate alleine, oder im Gemisch eingesetzt werden. Bei-
spiele für die erfindungsgemäß verwendeten Isocyanate
5 schließen Toluol-2,4-diisocyanat, Toluol-2,6-diisocyanat, 3-
Phenyl-2-ethylendiisocyanat, 1,5-Naphthalindiisocyanat, Cu-
mol-2,4-diisocyanat, 4-Methoxy-1,3-diphenyldiisocyanat, 4-
Chlor-1,3-phenyldiisocyanat, Diphenylmethan-4,4'-diisocya-
nat, Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat, Diphenylmethan-2,2'-
10 diisocyanat, 4-Brom-1,3-phenyldiisocyanat, 4-Ethoxy-1,3-pheny-
nyldiisocyanat, 2,4'-Diisocyanatodiphenylether, 5,6-Dime-
thyl-1,3-phenyldiisocyanat, 2,4-Dimethyl-1,3-phenyldiisocya-
nat, 4,4'-Diisocyanatodiphenylether, 4,6-Dimethyl-1,3-pheny-
nyldiisocyanat, 9,10-Anthracendiisocyanat, 2,4,6-Toluoltri-
15 isocyanat, 2,4,4'-Triisocyanatodiphenylether, 1,4-Tetrame-
thylendiisocyanat, 1,6-Hexamethylendiisocyanat, 1,10-Decame-
thylendiisocyanat, 1,3-Cyclohexylendiisocyanat, 4,4'-Methy-
len-bis(cyclohexylisocyanat), Xyloldiisocyanat, 1-Isocya-
nato-3-methylisocyanato-3,5,5-trimethylcyclohexan (Isopho-
20 rondiisocyanat), 1,3-Bis(isocyanato-1-methylethyl)-benzol
(m-TMXDI), 1,4-Bis(isocyanato-1-methylethyl)benzol (p-TMXDI)
ein. Bevorzugt werden Toluol-2,4-diisocyanat, Toluol-2,6-di-
isocyanat, Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat, Diphenylmethan-
2,4'-diisocyanat, Diphenylmethan-2,2'-diisocyanat, 1,6-Hexa-
25 methylendiisocyanat und Isophorondiisocyanat erfindungsgemäß
eingesetzt. Die Umsetzung mit Isocyanat erfolgt üblicher-
weise im Temperaturbereich von 10° bis 70°C, vorzugsweise
20° bis 50°C.

30 Die erfindungsgemäß beanspruchten Alkydharze sind nach Neu-
tralisation mit Ammoniak oder Aminen ohne Zusatz von Lö-
sungsmitteln in Wasser emulgierbar. Die resultierenden Emul-
sionen haben üblicherweise einen Feststoffgehalt von 20 bis
70 %, vorzugsweise 30 bis 55 % und einen pH-Wert von 6 bis
35 9.

- 1 Die Neutralisation kann durch Zugabe einer kleinen Menge eines Neutralisationsmittels erreicht werden, wobei ein Teil oder alle Säuregruppen im Harz neutralisiert werden.
- 5 Geeignete Neutralisationsmittel, die erfindungsgemäß verwendet werden können, schließen Ammoniak, Ammoniumhydroxid und primäre, sekundäre und tertiäre Mono- oder Polyamine, einschließlich Hydroxyamine und insbesondere niedere Alkylamine ein, wie Ethylamin, Butylamin, Dimethylamin, Diethylamin, 10 Dimethylethylamin, Dimethylisopropylamin, Diethanolamin, Triethanolamin, Aminopropanol, Dimethylaminopropanol, Tributylamin, Triethylamin, Triisopropanolamin, Ethanolamin, Dimethylethanolamin oder Butanolamin. Amine die bei Temperaturen unter 180°C, vorzugsweise 120°C flüchtig sind, sind bevorzugt. Besonders bevorzugte Amine sind Ammoniak, Triethylamin, 15 Dimethylethylamin, Dimethylisopropylamin, Dimethylethanolamin, Ethanolamin, Diethanolamin, Triethanolamin, Aminopropanol oder Dimethylaminopropanol. Die Amine können in unverdünnter Form zugegeben werden, wobei im wesentlichen 20 wasserfreie neutralisierte Harzprodukte erhalten werden, die praktisch unbegrenzt in Wasser verdünnt oder dispergiert werden können. Alternativ können die Harze durch Zugabe einer wäßrigen Lösung oder Dispersion von Aminen neutralisiert werden. Ebenso können anorganische Neutralisationsmittel, wie Kalium- oder Natriumhydroxid oder Carbonate verwendet werden. Auch Gemische von Neutralisationsmitteln können 25 verwendet werden.

- 30 Das Harz wird dann auf eine gewünschte Viskosität in Wasser eingestellt, wobei eine wäßrige Dispersion mit 5 bis 55 Gew.-%, vorzugsweise 25 bis 55 Gew.-% Harzfeststoff (nicht flüchtig) erhalten wird.

- 35 Die beschriebenen Alkydharzemulsionen lassen sich anschließend mit denen in der Lackindustrie üblichen Zuschlagsstoffen, wie Pigmenten, Füllstoffen und Hilfsstoffen

1 zu pigmentierten oder unpigmentierten Stammlacken formulie-
ren.

5 Diese Alkydemulsionen zeichnen sich durch hervorragende Sta-
bilität in pH-Wert-Bereichen von 6 bis 9 aus und sind sehr
gut zur Formulierung wäßriger Zwei-Komponenten-Lacke ge-
eignet.

10 Kurz vor der Verarbeitung wird dem Stammlack der Härter, das
heißt das Isocyanat, zugefügt und entweder von Hand oder ma-
schinell homogen vermischt. Als Isocyanat eignen sich die
als Vorvernetzer aufgezählten Verbindungen. Besonders ge-
eignet sind jedoch oligomere Polyisocyanate, wie sie auch in
15 konventionellen lösungsmittelhaltigen 2K-PUR-Lacken einge-
setzt werden. Es handelt sich dabei beispielsweise um Prä-
addukte, Isocyanurate, Uretthane, Allophane usw. auf Basis
von Hexamethylen-diisocyanat, Isophorondiisocyanat und Toluyl-
endiisocyanat. Daneben sind auch oligomere Polyisocyanate
geeignet, die hydrophile Komponenten enthalten, und speziell
20 für den Einsatz in Wasserlacksystemen konzipiert wurden.
Derartige Isocyanatkomponenten sind z.B. in den Patenten EP
0 540 958 B1, EP 0 645 410 B1, EP 0 754 713 A2, EP 0 697 424
A1 beschrieben.

25 Zur Verbesserung der Einarbeitung bzw. zur Verringerung der
Viskosität kann der Isocyanatkomponente ein organisches Lö-
sungsmittel, wie z.B. ein Ester, ein Keton oder ein alky-
lierter Ester mehrwertiger Alkohole oder oligomerer Polygly-
kole, wie Methoxypropylacetat, Methoxydiglykolacetat usw.
30 zugesetzt werden. Üblicherweise liegt die verwendete Lö-
sungsmittelmenge im Bereich von 10 bis 40 Gew.-%, bezogen
auf das eingesetzte Isocyanat.

35 Das Mischungsverhältnis von Stammlack und Isocyanat-Härter
richtet sich nach dem Gehalt der Hydroxylgruppen in der Po-
lyolkomponente und dem NCO-Gehalt in der Isocyanatkompo-
nente. Die stöchiometrischen Verhältnisse werden nach dem

1 sogenannten Isocyanat-Grundwert berechnet. Dieser definiert die Menge an Polyisocyanat die 100 Gewichtsteilen der hydroxylgruppenhaltigen Komponenten äquivalent sind.

5
$$\text{Isocyanat Grundwert} = \frac{42 \times 100 \times \text{OH \% in der Polyolkomponente}}{17 \times \text{NCO \% in der Isocyanatkomponente}}$$

10 In der Praxis hat dieser Isocyanat-Grundwert die Bedeutung eines Richtwertes. Je nach gewünschten Eigenschaften des Lacksystemes kann die Härtermenge stark variiert werden. In Wasserlacken setzt man üblicherweise deutlich höhere Isocyanatmengen ein, da z.B. Isocyanat zum Teil mit Wasser zu Polyharnstoffen reagiert und dann nicht mehr zur Vernetzung mit der Polyolkomponente zur Verfügung steht.

15 Diese Mischung hat je nach Zusammensetzung bei Raumtemperatur eine Verarbeitungszeit von 10 min bis zu 6 h. Die Aushärtung des Lackes erfolgt entweder bei Raumtemperatur oder unter forcierten Trocknungsbedingungen wie Erhitzen. Die Reaktion läßt sich mit den in der Polyurethanchemie üblichen Katalysatoren wie z.B. Metallsalzen, Aminen usw. beschleunigen.

25 Überraschenderweise lassen sich mit den erfindungsgemäßen Zwei-Komponenten-Wasserlacksystemen Lackschichten von über 120 µm und sogar über 150 µm ohne Blasenbildung auch unter klimatisch ungünstigen Trocknungsbedingungen wie höherer Luftfeuchtigkeit erreichen. Somit lassen sich mit den erfindungsgemäßen Systemen sehr hochwertige Lackierungen herstellen, die denen, die mit konventionellen lösungsmittelhaltigen 2-Komponenten-Polyurethan-Lacken hergestellt werden, insbesondere in Bezug auf Beständigkeit und mechanische Eigenschaften, z.B. Härte, Elastizität, Haftung usw. gleichkommen.

- 1 Die folgenden Beispiele erläutern die Erfindung.

Beispiel 1

- 5 100 g Erdnußöl, 38 g Polyethylenglykol, 78 g para-tert-Butylbenzoesäure, 75 g Pentaerythrit werden 3 h bei 230°C erhitzt. Anschließend werden 126 g Phthalsäureanhydrid und 38 g Pentaerythrit zugegeben und das Reaktionsgemisch unter
10 Wasserabspaltung bei Temperaturen von 180 bis 250°C so lange verestert, bis eine Säurezahl von 10 bis 20 mg KOH/g erreicht ist.

- Das Reaktionsgemisch wird mit Triethylamin neutralisiert und in 550 g Wasser emulgiert. Es entsteht eine feinteilige
15 Emulsion mit einem Feststoffgehalt von ca. 45 Gew.-% und einem pH-Wert von ca. 7.

Beispiel 2

- 20 Mit der im Beispiel 1 beschriebenen Alkydharzemulsion wird nach der folgenden Rezeptur ein Weißlack hergestellt.

- A 33,3 Gew.-Teile Alkydemulsion aus Beispiel 1
B 27,8 Gew.-Teile Titandioxid
25 C 0,7 Gew.-Teile Dispergieradditiv
E 26,7 Gew.-Teile Alkydemulsion aus Beispiel 1
F 8,5 Gew.-Teile Wasser

- Die Mischung A, B, und C wird über eine Rührwerkskugelmühle
30 dispergiert. Anschließend werden die Komponenten E und F zugemischt.

Beispiel 3

- 35 Der nach Beispiel 2 hergestellte Stammlack wird im Verhältnis 4:1 bezogen auf das Gewicht mit einem Isocyanathärter der Zusammensetzung

1 70 Gew.-Teile Polyisocyanat basierend auf Hexamethylendi-
isocyanat und
5 30 Gew.-Teile Methoxypropylacetat

gemischt.

Die Lack/Härtermischung hat eine Verarbeitungszeit von ca. 4
h und läßt sich bis zu einer Trockenschichtdicke von 180 μm
10 verarbeiten, ohne daß es zu unerwünschter Blasenbildung
durch CO_2 -Entwicklung kommt. Die Trocknung erfolgt über
Nacht oder forciert in ca. 30 min bei 80 bis 100°C. Ge-
eignete Untergründe sind z.B. Kunststoff, Metall und Holz.

Beispiel 4

15 Klarlack-Alkydemulsionsbasis als Möbel- oder Parkettlack

87 g Alkydemulsion aus Beispiel 1
2 g Verlaufsadditive
20 2 g Butyldiglykolacetat und
9 g Wasser

werden homogen vermischt.

25 Vor der Verarbeitung wird die Isocyanatkomponente aus Bei-
spiel 2 im Verhältnis 3:1 zugemischt.

Der Lack läßt sich bis zu einer Trockenschichtdicke von 150
 μm blasenfrei verarbeiten. Die Verarbeitungszeit beträgt ca.
30 4 h. Die Härtingszeit beträgt bei Raumtemperatur ca. 15 h.
Forcierte Trocknung bei ca. 80°C ist möglich.

P a t e n t a n s p r ü c h e

1. Zwei-Komponenten-Wasserlackssystem, umfassend eine Isocyanatkomponente und eine wäßrige Emulsion eines hydroxyfunktionellen Alkydharzes, gekennzeichnet dadurch, daß das Alkydharz aus einer Öl- oder Fettsäurekomponente, einem mehrwertigen Alkohol, einem Polyetherpolyol mit einem Molekulargewicht von 400 bis 8000, einer einbasigen Carbonsäure und einer Dicarbonsäure bzw. deren Anhydrid erhältlich ist.
2. Zwei-Komponenten-Wasserlackssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das hydroxyfunktionelle Alkydharz einen Hydroxylgehalt von 1 bis 8 Gew.-% aufweist.
3. Zwei-Komponenten-Wasserlackssystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das hydroxyfunktionelle Alkydharz durch Umsetzung mit Isocyanat zusätzlich modifiziert ist.
4. Verfahren zur Herstellung eines Zwei-Komponenten-Wasserlacksystems nach einem der Ansprüche 1 bis 3, umfassend
1. Bereitstellung einer Isocyanatkomponente,
 2. Herstellung einer wäßrigen Emulsion eines hydroxyfunktionellen Alkydharzes umfassend:
 - a) Umsetzung einer Öl- oder Fettsäurekomponente, eines mehrwertigen Alkohols, eines Polyetherpolyols mit einem Molekulargewicht von 400 bis 8000, einer einbasigen Carbonsäure und einer Dicarbonsäure bzw. deren Anhydrid zu einem hydroxyfunktionellen Alkydharz,
 - b) Neutralisation des hydroxyfunktionellen Alkydharzes mit Ammoniak oder Amin,
 - c) Emulgieren des hydroxyfunktionellen Alkydharzes in Wasser.

- 1 5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß
das Alkydharz zusätzlich mit Isocyanat umgesetzt wird.

5

10

15

20

25

30

35